



**Jysk Coating**  
Epoxy gulve

## Perginol

(ca. 1,0mm.)

*Perginol® Gulv er velegnet til hygiejnisk krævende miljøer, hvor der stilles store krav til rengøring, f.eks. i laboratorier og renrum. Den dekorative slidstærke belægning er ideel til miljøer som f.eks. butikker, udstillinger, personalerum m.fl.*



### Teknisk information

Nedenfor vises værdierne for typiske egenskaber, som er testet i et laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.


Brandgodkendelse	BFL - s1 EN 13501-1
Slagfasthed	6 Nm EN ISO 6272
Temperaturbestandighed	Tolererer og klarer temperaturer på op til 50°C.
Vandtæthed	Nil – Karsten-test (vandtæt)
Dampgennem.	ASTM E96:90 2,5 g/m <sup>2</sup> /mm/24 t trængelighed
Kemikalieresistens	Kontakt kundeservice
Slidstyrke	Vægttab 110 mg EN ISO 5470-1 "Taber Abrader" H22 hjul, 1000 cyklusser, belastning 1 kg
Bøjningsstyrke	15 N/mm <sup>2</sup> EN 13892-2
Trækstyrke	10 N/mm <sup>2</sup> BS 6319-7
Vedhæftningsevne	> 2,5 N/mm <sup>2</sup> EN 13892-8
Skridsikkerhed	Tør > 40 med lav risiko for at glide (ifølge retningslinjerne fra HSE og UKSRG). Metodebeskrivelse i BS 7976-2 (typiske måleværdier ved anvendelse af 4-S-gummi). HSE = Health and Safety Executive, UKSRG = United Kingdom Slip Resistance Group.

<b>Hærdningstid</b>	<b>10°C</b>	<b>20°C</b>	<b>30°C</b>
<b>Let trafik</b>	<b>24 t</b>	<b>12 t</b>	<b>6t</b>
<b>Fuld trafik</b>	<b>72 t</b>	<b>48 t</b>	<b>24 t</b>
<b>Fuldstændig udhærdet</b>	<b>12 dage</b>	<b>7 dage</b>	<b>7 dage</b>

Tallene ovenfor er typiske egenskaber, opnået i laboratorietests ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.


### Egenskaber

- Vandtæt belægning med meget høj kemikalieresistens
- Fugefri overflade
- Rengøringsvenlig
- Meget høj slidstyrke
- Store designmuligheder
- Fås med skridsikring



CE

14  
EN1504-2



**Jysk Coating**  
Epoxy gulve

### Beskrivelse

Produkt: Perginol  
Overflade: Blank  
Tykkelse: 1,0mm  
Farve: f.eks. Grey 1923  
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tlf.: +46 435-40 01 10

### Følgende produkter indgår i systemet

Primer: Flowseal EPW forbrug 0,2 kg/m<sup>2</sup>  
Flydelag: Flowseal EPW forbrug 0,25 kg/m<sup>2</sup>  
Spåner: Peran Dekorationsspåner forbrug 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
1. lag Toplak: Peran STC forbrug 0,4 kg/m<sup>2</sup>  
2. lag Toplak: Flowseal PU Gloss (103) eller Satin, forbrug maks. 0,16 kg/m<sup>2</sup> (2 lag)

Skridsikringen i denne type gulvmateriale kan ændres markant alt efter installationsmetode, aktiviteter i lokalet og uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller efter lang tids brug. Kontakt Jysk Coating ApS vedrørende valg af skridsikring, og hvis der ønskes ekstra skridsikring af overflader i våde miljøer.

### Krav til underlaget

Beton eller udjævningsmasse af typen Flowscreed Industrial Top skal have en trykbrudstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og over 1,5 MPa i trækstyrke og skal være fri for cementhud, støv eller andre forureninger. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 93 %, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er anvendt nogen fugtmembran, kan Hydraseal DPM bruges som primer ved RF op til 100 % (se systemdatablad for Hydraseal DPM).

### Bemærk

Alle hærdeplastsystemer kan gulne over tid på grund af UV-stråling og varme, en proces der ikke kan forudsiges. Forandringen ses tydeligere på meget lyse farver, men påvirker ikke produktets fysiske eller kemiske bestandighed. Vi har dog valgt basisfarver, som minimerer denne effekt. Selv stærkt farvede stoffer (som f.eks. hårfarve og desinfektionsmidler) og blødgørere (fra f.eks. gummidæk) kan forårsage permanent misfarvning på overfladen.

### Miljøhensyn

Slutproduktet er sikkert for sundhed og miljø. Systemets høje slidstyrke og fugefri overflade minimerer behovet for vedligeholdelse og rengøring. Sundheds- og miljøaspekterne kontrolleres gennemgående ved fremstilling og påføring, både af Flowcrete ansatte og af uddannede, erfarne entreprenører.

### Garanti

Jysk Coating yder 5 års garanti på alle gulvsystemer, når Jysk Coating er den udførende entreprenør-


Garantien omfatter systemets funktionelle egenskaber og vedhæftning og er gældende, forudsat at betonen og det øvrige underlag lever op til gældende krav vedrørende styrke, planhed, fugtindhold og renhed, samt eventuelle afvigelser er vurderet og accepteret af Jysk Coating inden udførelse.

Gulvsystemet skal være udført i overensstemmelse med Jysk Coatings gældende systemopbygning, tekniske datablade og anvisninger. Garantien forudsætter korrekt anvendelse, Rengøring og vedligeholdelse i henhold til Jysk Coatings anbefalinger.

### Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med et neutralt rengøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige pletter. Kontakt Jysk Coating ApS for DV-vejledning.

### Standardfarveprogram



Farverne kan afvige noget fra virkeligheden. Kontakt din salgsrepræsentant eller kundeservice for en retvisende farveprøve eller ved ønske om specialfarve.